



StenSeal 2PT 110

DoP No: STN-SS2PT110-0001

Performans Beyanı Declaration of Performance

Rev. E01 | 2026-06-08

1. ÜRÜN TİPİ / KİMLİK KODU (Product Type / Unique Identification Code)

- StenSeal 2PT 110 M/SL/A

2. KULLANIM AMACI (Intended use)

- Soğuk Uygulamalı Derz Sızdırmazlık Malzemeleri (Cold applied, polysulfide joint sealant)

3. İMALATÇI (Manufacturer)

Stenkim Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez (Head Office): Portakal Çiçeği Sokak Ansera İş Merkezi No: 17/126 A.Ayrancı/ANKARA

Fabrika (Factory): Kavaklı Kümeevleri No:159 Altındağ / ANKARA

Tescilli Markası (Trademark): STENKİM

4. YETKİLİ TEMSİLCİSİ (Authorised Representative)

- Yok (Not Relevant)

5. PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMİ (System of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP))

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında: **SİSTEM 4** (Construction Products Regulation: SYSTEM 4)

6. UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDART (Harmonised Standard)

- Uyumlaştırılmış Standart** (Harmonised Standard): TS 5926 EN 14188-2

7. BEYAN EDİLEN PERFORMANS DEĞERLERİ (Declared Performance)

Karakteristik Characteristic	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname Harmonised Technical Specification	Beyan Edilen Performans Declared Performance	Tolerans / Kabul Aralığı Tolerance
Sertleşme Hızı Determination of rate of cure	TS EN 14187-1	10 Gün (days)	Beyan Değeri Declaration Value
Yapışkanlık (Bulaşkanlık) Bitiş Süresi Tack Free Time	TS EN 14187-2	360 dk (min)	Beyan Değeri Declaration Value
Kendiliğinden Yüzey Düzleme Özelliği Self- Levelling	TS EN 14187-3	Düz Kanalda: 1mm Eğimli Kanalda: 3mm (In a straight channel: 1 mm In an inclined channel: 3 mm)	Beyan Değeri Declaration Value
Yanmaya Direnç Resistance To Flame	TS EN 14187-7	Hasar Yok No Damage	Akma, çatlak, pullanma, sertleşme, tutuşma olmamalıdır . (There should be no flow, cracks, flaking, hardening, or ignition.)
Kohezyon Cohesion	EN ISO 9047	Hasar Yok No Damage	- 20 ° C'ta ≤ 0,6 MPa
Elastik Geri Dönüm Elastic Recovery	TS 6084 EN ISO 7389	Uygun Appropriate	≥ % 70 (≥ 70 %)
Bağ Dayanımı Tensile Properties	EN 8340	Uygun Appropriate	23 ° C'ta ≥ 0,15 MPa -20 ° C'ta ≤ 0,6 MPa
Tehlikeli Maddeler Dangerous Substances	Bkz. Güvenlik Bilgi Föyüne/ See safety data sheet		

8. UYGUN TEKNİK BELGE VE/VEYA ÖZEL TEKNİK BELGELENDİRME (Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation)

Bulunmamaktadır. (Not applicable.)

Yukarıda (madde 1 ve 2'de) belirtilen ürünün performansı, beyan edilen performans(lar)a (madde 7) uygundur. Bu performans beyanı, 305/2011/AB sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uyarınca, münhasıran madde 3'te belirtilen imalatçının sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

(The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance(s) in point 7. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.)

İmalatçı Adına İmzalayan / Signed for and on behalf of the manufacturer

Adı Soyadı / Name: Berk ÖZBOZKURT

Görevi / Position: Genel Müdür / General Manager

Yer ve Tarih / Place and Date: Ankara – 2026-06-08

Bu Performans Beyanı elektronik ortamda oluşturulmuştur. Islak imza olmadan geçerlidir. (This Declaration of Performance has been generated electronically and is valid without a handwritten signature.)