

1. Ürün Tanımı

SN Flux® 404 artırılmış kıvam koruma özelliğine sahip su azaltıcı katkıların formülasyonu için tasarlanmış, gecikmeli aktivasyon tipinde bir polikarboksilik eterdir.

2. Kullanım Yerleri

SN Flux® 404 üstün kıvam koruma performansı beklenen, yüksek oranlı su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı formülasyonu için uygundur.

SN Flux® 404 geciktirilmiş aktivasyon özelliğine sahiptir. Yeni karıştırılmış betonda başlangıçta sınırlı akışkanlaştırıcı etki gösterir.

Zamanla polimerin daha büyük kısmı aktive olur ve akışkanlık kaybı azaltılır. Daha yüksek başlangıç akışkanlığı için diğer SN Flux® ürünleri ile birlikte kullanılmalıdır.

3. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu

(GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Malzemenin uygulanması sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve uygulayıcılar koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullanmalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Malzemenin Saklanması

Ürünler +5 °C ile +35 °C arasında, kuru, havalandırılan ve direkt güneş ışığından korunan depolarda saklanmalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur. Ürün dondan korunmalıdır.

Düşük sıcaklıklar ürünün kristalleşmesine yol açabilir; bu durumda ürün +20 °C'de ısıtılarak homojenleştirildikten sonra kullanılabilir. Uzun süre depolandıktan sonra kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

5. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

Beton Katkıları Üretimi için Polikarboksilik Eter Çözeltisi

Avantajlar

- Geciktirilmiş aktivasyon tipi
- Yüksek kil toleransı
- Mükemmel kıvam koruma için diğer SN Flux® ürünleri ile birlikte kullanılabilir
- Prekast ve hazır betonlarda kullanılabilir
- Düşük hava sürüklenmesi
- %50 Polikarboksilik eter



6. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Görünüm - Renk		Şeffaf, amber - sarı
Koku		Karakteristik
Kimyasal Yapı		Suda Polikarboksilik Eter Polimer Çözeltisi
Yoğunluk	EN ISO 2811-2	1,10 ± 0,02 g/cm ³
pH (23 ± 1 °C)	ISO 4316	5 ± 1
Katı Madde	EN ISO 3251	%50 ± %1
Viskozite	EN ISO 3219	400 ± 80 cP
Raf Ömrü		1 yıl
Ambalaj		Dökme olarak ve 1.100 kg'lık IBC tanklarda
Kullanım		Kıvam koruma için geciktirilmiş aktivasyon

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

