

1. Ürün Tanımı

SN Flux® 606, yüksek oranda su azaltıcı beton katkılarının formülasyonu için özel olarak tasarlanmış, ileri teknoloji ürünü bir polikarboksilik eterdir.

2. Kullanım Yerleri

SN Flux® 606 yüksek oranlı su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı formülasyonu için uygundur. **SN Flux® 606** düşük maliyetle yüksek su azaltıcı katkılar formüle etmeyi mümkün kılar. **SN Flux® 606**, kendiliğinden yerleşen beton, prekast beton ve hazır beton uygulamalarına yönelik yüksek su azaltma kabiliyetine sahip süperakışkanlaştırıcıların düşük dozda yüksek verimlilikle formüle edilmesini sağlar.

3. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Malzemenin uygulanması sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve uygulayıcılar koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullanmalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Malzemenin Saklanması

Ürünler +5 °C ile +35 °C arasında, kuru, havalandırılan ve direkt güneş ışığından korunan depolarda saklanmalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur. Ürün dondan korunmalıdır.

Düşük sıcaklıklar ürünün kristalleşmesine yol açabilir; bu durumda ürün +20 °C'de ısıtılarak homojenleştirildikten sonra kullanılabilir. Uzun süre depolandıktan sonra kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

5. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

Beton Katkıları Üretimi için Polikarboksilik Eter Çözültisi

Avantajlar

- Prekast betonlar için idealdir
- Yüksek dozaj verimliliği
- Yüksek oranda su azaltıcı
- Daha yüksek nihai dayanım
- Ekonomiktir
- Düşük hava sürüklenmesi
- %50 Polikarboksilik eter



6. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Görünüm - Renk		Şeffaf, açık sarı
Koku		Karakteristik
Kimyasal Yapı		Suda Polikarboksilik Eter Polimer Çözeltisi
Yoğunluk	EN ISO 2811-2	1,10 ± 0,02 g/cm ³
pH (23 ± 1 °C)	ISO 4316	4 ± 1
Katı Madde	EN ISO 3251	%50 ± %1
Viskozite	EN ISO 3219	900 ± 180 cP
Raf Ömrü		1 yıl
Ambalaj		Dökme olarak ve 1.100 kg'lık IBC tanklarda
Kullanım		Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Yüksek Nihai Dayanım, Yüksek Alkali Toleransı

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

