

1. Ürün Tanımı

StenCare® 2EP 310 ağır hizmet tipi, solvent ihtiva etmeyen, akıtılarak uygulanabilen, epoksi esaslı kaplama ve onarım malzemesidir. Yüksek yapışma ve aşınma direnci ile kimyasal etkilere dayanım özelliklerine sahiptir. Zayıf organik ve inorganik asit ve alkalilere; yağ, yakıt ve antifrizlere ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.

StenCare® 2EP 310 ASTM C 881/C 881M standardının Derece 2, Tip I, IV, V ve Sınıf B ve Sınıf C gerekliliklerini sağlar.

2. Kullanım Yerleri

StenCare® 2EP 310 eski beton yüzeylerin, kırık ano ve derz kenarlarının ve benzeri yerlerin onarımında, eski beton kaplamalar üzerine yeni beton dökümünde yapışma artırıcı olarak, rijid montaj işlerinde ve filiz ekiminde kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yüksek esnekliğe ihtiyaç duyulmayan her türlü tamiratta kullanılır. Beton, metal, ahşap ve benzeri yüzeylere mükemmel yapışarak kalıcı ve sağlam bir tamir sağlar.

3. Yüzey Hazırlama

StenCare® 2EP 310 uygulanacak yüzeyler kuru, yağ, gres ve daha önce uygulanmış mastik kalıntısı gibi kirleticilerden temizlenmiş, gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Metal yüzeyler fırça ile temizlenmelidir. **StenCare® 2EP 310** birçok yüzeyde astarı olmadan mükemmel şekilde yapışır; ancak, su ile temas halinde olan alanlarda ve cam, plastik veya kauçuk üzerine yapılan uygulamalarda astar kullanılmalıdır.

4. Uygulama

StenCare® 2EP 310 iki bileşenli bir malzemedir. A ve B bileşenleri birbirleriyle tamamen karışacak takımlar halinde ambalajlanmıştır. B bileşeninin tamamı A bileşeninin üzerine dökülerek, elle veya düşük devirli bir matkap yardımıyla homojen bir karışım elde edinceye dek karıştırılır.

Karıştırılan malzeme uygulama ömrü içinde kullanılmalı, fazla koyulaşan malzeme inceltilecek kullanılmamalıdır. Malzemenin yüzeylere yedirilmesi ve altında hava boşluğu bırakılmaması yapışmasını artıracaktır. Yüzey kaplaması uygulamalarında, karışım yüzeye dökülüp taraklı mala ile çekilir.

Malzeme yüzeye yerleştikten sonra fazla oynanmamalı, kendinden seviyelenerek kurlenmeye bırakılmalıdır. Kaplama yapılan bölge sudan, egzoz ve baca gazlarından 1 saat boyunca korunmalıdır. Yapışma artırıcı uygulamalarında malzeme eski yüzeye iyice yedirildikten sonra ön sertleşme tamamlanmadan önce yeni beton dökülür.

Malzeme ele yapışmayacak kadar kür aldıysa, bir kat daha epoksi uygulaması yapılarak devam edilebilir; bir önceki epoksi katını uzaklaştırmaya gerek yoktur. Tamirat ve dolgulu ankraj uygulamalarında malzemeye katılacak agrega, A ve B bileşenleri karıştırıldıktan hemen sonra malzemeye eklenmeli, en az 2 dakika karıştırdıktan sonra uygulama yapılmalıdır. Kullanılacak agregalarda bulunan su, kür süresinde öngörülemez değişikliklere yol açabilir.

Gradasyonun hatalı olması ise taşıma zafiyetlerine ve uygulama zorluklarına yol açabilir. Dolayısıyla bu tür uygulamalarda doğru gradasyonda hazırlanmış ve kurutulmuş **StenSilica** kullanılmalı veya **StenCare® 2EP 310** yerine

Epoksi Esaslı Kendiliğinden Yüzey Düzleyen Tamir ve Kaplama Malzemesi

Avantajlar

- Epoksi esaslıdır
- Ağır koşullara dayanıklıdır
- Kür hızı hava ve iş koşullarına göre artırılabilir
- Taşıma gücü yüksektir
- Betonla %100 uyumludur
- Kimyasallara dayanıklıdır
- Uzun ömürlü ve uygulaması kolay bir malzemedir



Üç bileşenli **StenCare® 3EP** tercih edilmelidir. Filiz ekimi, armatür montajı gibi uygulamalarda da malzemenin uygulama ömrü içerisinde bütün işlemleri tamamlamaya özen gösterilmelidir.

Filiz ekiminde ve ankraj işlerinde malzemenin altında boşluk kalmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Bir **StenCare® 2EP 310** takımının tamamı kullanılmıyacaksa kutu içeriği karıştırmadan önce tartılarak bölünmelidir. Bu işlem yapılırken ağırlıkça karıştırma oranının korunması gereklidir, aksi takdirde malzeme özellikleri olumsuz yönde etkilenir.

5. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde **StenSolver EP** ile temizlenebilir.

6. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

7. Malzemenin Saklanması

Açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Malzemeler sıcaklığı kontrol edilebilen ve 5-30 °C'de tutulan depolarda saklanmalı, gün ışığından ve rutubetten korunmalıdır. Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında son kullanma tarihine kadar özelliklerini koruyacaktır.

Düşük sıcaklıklar ürünün kristalleşmesine yol açabilir; bu durumda ürün +20 °C'de ısıtılarak homojenleştirildikten sonra kullanılabilir. Uzun süre depolandıktan sonra kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

8. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.



9. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Baz Polimer		Epoksi
Katı Madde		100
Renk		Gri
Yoğunluk		1,45 ± 0,05 g/cm ³
Sertlik (Shore)	EN ISO 48-4	D75-85
Bağ Dayanımı (2 gün)	ASTM C 882	19 MPa
Bağ Dayanımı (14 gün)	ASTM C 882	>25 MPa
Çekme Dayanımı	ASTM D 638	90 MPa
Basma Modülü	ASTM D 695	1800 MPa
Kopmada Uzama	ASTM D 638	%2,5
Karışımın Uygulama Ömrü @15 °C	ASTM C 881	45 dakika
Karışımın Uygulama Ömrü @23 °C	ASTM C 881	30 dakika
Trafiğe Açılma Süresi @20 °C		8 saat
Kimyasal Direnç Kazanma Süresi		24 saat
Raf Ömrü		1 Yıl
Ambalaj		12,5 kg'lık takımlar

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. CE: EN 1504-3 uyarınca CE işaretlidir (DoP STN-2EP310-0001).

