

1. Ürün Tanımı

StenCare® 2IP-5 iki bileşenli, solventsiz poliüretan esaslı enjeksiyon malzemesidir. Su ile temasta hızla sertleşerek, geçirimsiz bir köpük oluşturur ve sızıntıyı keser.

2. Kullanım Yerleri

StenCare® 2IP-5 yeraltı inşaatlarda ve tünel uygulamalarında su yalıtımı sağlamak amacıyla kullanılır. İki bileşen karıştıktan sonra dahi su ile temas edene kadar reaksiyon ilerlemez. Derinlemesine penetre olan **StenCare® 2IP-5** katmanlar arasındaki boşlukları ve çatlakları reçine ile doldurur.

Su ile temas ettiğinde ise geçirimsiz ve yarı esnek bir köpük oluşturarak su akışını keser. Derin ve uzun mesafeli enjeksiyona izin verir.

3. Uygulama

Uygulama öncesinde A ve B bileşenleri dona veya herhangi bir bulaşma/kirlenmeye karşı kontrol edilir. Donmuş veya kirlenmiş ürünler kullanılmamalıdır. Enjeksiyon makinesi sadece her iki bileşenin de homojen bir sıvı olduğu durumda sağlıklı çalışır.

Tüm ekipmanın kuru olmasına özen gösterilmelidir. A ve B bileşenleri birbirleri ile homojen olana kadar karıştırılıp, yüksek basınçlı enjeksiyon makinesi kullanılarak enjekte edilir. Eğer enjeksiyon makinesi pompa ve hatlarına koruyucu yağ ve benzer sıvılar içeriyorsa nozülünden temiz **StenCare® 2IP-5** gelene kadar malzeme pompalanmalıdır.

Pompa ve hatların temiz olduğuna emin olduktan sonra uygulamaya başlanmalıdır. Uygulama sürecinde zeminde birkaç adet delik açılır. Contalı, tek kullanımlık enjeksiyon pakerleri deliklere oturtulur.

En alttaki pakerden **StenCare® 2IP-5** enjeksiyonuna başlanır. Bir üst pakerden malzeme çıktığında, enjeksiyona bu pakerden devam edilir. En üst pakerden malzeme çıktığında boşluğun poliüretan malzeme ile dolduğu kabul edilerek enjeksiyona son verilir.

Eğer daha hızlı kürlenme isteniyorsa sisteme **StenQuick IP** eklenebilir. **StenQuick IP** A ve B bileşeni ile beraber karıştırılmalıdır.

4. Temizlik

Uygulama makinesi pompa ve hatlara koruyucu malzeme pompalanarak özenle temizlenmelidir.

5. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

Su Yalıtımı için Poliüretan Enjeksiyon Köpüğü

Avantajlar

- Poliüretan su izolasyon köpüğü
- Su ile aktifleşme
- Düşük viskozite
- Yavaş jelleşme
- Betona mükemmel yapışma
- Kolay alev almaz
- Solvent içermez, sağlığa zararlı uçucular barındırmaz (VOC=0)
- Düşük ekzoterm ile güvenli uygulama imkânı



6. Malzemenin Saklanması

Malzeme kuru ve kapalı depolarda saklanmalıdır. Önerilen depolama sıcaklığı 5-30 °C'dir. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur.

Düşük sıcaklıklar ürünün kristalleşmesine yol açabilir; bu durumda ürün +20 °C'de ısıtılarak homojenleştirildikten sonra kullanılabilir. Uzun süre depolandıktan sonra kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

7. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

8. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Kimyasal Yapı		Poliüretan reçine ve izosiyanatlar
Katı Madde	EN ISO 3251	100
Renk		Amber-Puslu
Yoğunluk (A Bileşeni)	EN ISO 2811-2	1,16 kg/l
Yoğunluk (B Bileşeni)		1,15 kg/l
Yoğunluk (Kür Almış Reçine)		1,16 kg/l
Karışım Oranı (A:B)		10:1
Akma Süresi @23 °C		2 saat
Kabuk Tutma Süresi @23 °C, %50 BN		15 dakika
- %5 StenQuick IP		12 dakika
- %10 StenQuick IP		10 dakika
Viskozite	EN ISO 3219	380 cP
Raf Ömrü		1 Yıl
Ambalaj		25 kg'lık plastik bidon, 230 kg'lık varil setleri

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

