

1. Ürün Tanımı

StenCare® 2MA 210 ağır hizmet tipi, solvent ihtiva etmeyen, esnek, akıtılarak uygulanabilen, metakrilat esaslı kaplama ve onarım malzemesidir. Hızlı kür alma, yüksek yapışma ve aşınma direnci ile kimyasal etkilere dayanım özelliklerine sahiptir. Zayıf organik ve inorganik asit ve alkalilere; yağ, yakıt ve antifrizlere ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.

2. Kullanım Yerleri

StenCare® 2MA 210 çok hızlı kür alan yapısı ile hızlı beton tamiratına ihtiyaç duyulan havaalanları, pist ve apronlar, pat sahaları, otoyol, köprü ve otopark alanlarında kullanıma uygundur. Kaymaz bir yüzey oluşturarak her tür trafiğe imkân verir. **StenCare® 2MA 210** eski beton yüzeylerin, kırık ano ve derz kenarlarının ve benzeri yerlerin onarımında kullanılır.

İç ve dış mekanlarda, esnekliğe ihtiyaç duyulmayan her türlü tamiratta kullanılabilir. Beton, metal, ahşap ve benzeri yüzeylere mükemmel yapışarak kalıcı ve sağlam bir tamir sağlar.

3. Yüzey Hazırlama

StenCare® 2MA 210 beton yüzeylere astar gerektirmeden uygulanır ve çok iyi yapışır. Uygulanacak yüzeyler kuru, yağ, gres ve daha önce uygulanmış mastik kalıntısı gibi kirleticilerden temizlenmiş, gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Metal yüzeyler fırça ile temizlenmelidir.

4. Uygulama

StenCare® 2MA 210 iki bileşenli bir malzemedir. A ve B bileşenleri birbirleriyle tamamen karışacak takımlar halinde ambalajlanmıştır. Öncelikle A bileşeni kendi içinde karıştırılmaya başlanır.

En az 30 saniye karıştırıldıktan sonra B bileşeninin tamamı A bileşeninin üzerine dökülerek, düşük devirli bir matkap yardımıyla homojen bir karışım elde edinceye dek 1-2 dakika karıştırılır. Hazırlanan malzeme beklenilmeksizin uygulama alanına dökülür. **StenCare® 2MA 210** dökülebilir kıvamını yaklaşık 10 dakika korumakla birlikte oluşabilecek yüzey hatalarının engellenmesi için uygulamanın 5 dakika içerisinde tamamlanması önerilir.

Uygulama her katta en fazla 4 cm derinlikte yapılmalıdır. 4 cm'yi aşan derinliklerde uygulama birkaç katta yapılmalıdır. Her kat uygulama için en az 20 dakika en çok 8 saat beklenmelidir.

Termal hareketlerin yüksek olduğu uygulama alanlarında ve tamirat bölgesinin etrafında derz açılması ve açılan derzlerin StenSeal® markalı derz dolgu macunları ile doldurulması gereklidir. Yapılan tamiratın trafiğe açılma süresi kat kalınlığından, beton ve ortam sıcaklığından etkilenir. Trafiğe açılacak alan için son katın uygulandığı zaman dikkate alınır.

20-30 °C arasındaki sıcaklıklarda tamirat alanı 1 saat içinde trafiğe açılabilir. 15 °C'nin altında veya 30 °C'nin üstünde yapılacak uygulamalar için teknik birimlerimiz ile irtibata geçilmelidir.

5. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde **StenSolver CL** ile temizlenebilir.

Metakrilat Esaslı Tamir ve Kaplama Malzemesi

Avantajlar

- Çok hızlı kür alarak tüm acil tamirat işlerinde kullanılabilir
- Ağır trafik koşullarına dayanıklıdır
- Taşıma gücü yüksektir
- Kaymaz bir yüzey oluşturur
- Kimyasallara dayanıklıdır
- Uzun ömürlü ve uygulaması kolay bir malzemedir



6. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

7. Malzemenin Saklanması

Açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Malzemeler sıcaklığı kontrol edilebilen ve 5-30 °C'de tutulan depolarda saklanmalı, gün ışığından ve rutubetten korunmalıdır. Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında son kullanma tarihine kadar özelliklerini koruyacaktır.

8. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

9. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Renk		Katalog
Baz Polimer		2 Bileşenli Metakrilat
Katı Madde		99
Yoğunluk		2,1 ± 0,1 g/cm ³
Basma Dayanımı (2 gün)	EN 1504-2	40 ± 4 MPa
Basma Dayanımı (14 gün)	EN 1504-2	58 ± 2 MPa
Yapışma	EN 1504-2	6,25 MPa (Beton Kırılır)
Trafiğe Açılma Süresi @20 °C		1 saat
Tam Kürlenme Süresi		14 gün
Raf Ömrü		1 Yıl
Ambalaj		18 kg'lık takımlar

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

