

1. Ürün Tanımı

StenCoat® CR-LID akrilik lateks esaslı yol çizgi ve işaretleme boyasıdır. Tek bileşenlidir, solvent içermez. Kolay uygulanır ve çabuk kurur.

StenCoat® CR-LID dış ortam koşullarına ve trafiğe dayanıklıdır. TT-P-1952F Tip III artırılmış dayanıklılık gereklerini tamamen karşılar.

2. Kullanım Yerleri

StenCoat® CR-LID asfalt ve beton yüzeylerde işaretleme ve çizgi boyası olarak kullanılır. Özellikle havaalanları için tasarlanmıştır. Pist, apron, taxiway gibi her türlü hava trafiği yollarının işaretlemesine uygundur.

Asfalt ve beton karayolları, otoparklar, kaldırımlar, endüstriyel tesisler ve işaretleme ihtiyacı bulunan diğer alanlarda da kullanıma uygundur. Trafiğe maruz, su bazlı, solventsiz malzemelerin gerekli olduğu uygulamalarda tercih edilir. Özel kimyasal yapısı sayesinde sıradan su bazlı boyalara göre daha hızlı kuruyan ve daha uzun ömürlü bir boyadır.

3. Yüzey Hazırlama

Uygulanacak yüzeyler mümkün olduğunca temiz olmalıdır. Yüzeyde yakıt, yağ veya birikmiş su olmamalıdır. Yüzey sıcaklığı 10 °C altında veya 50 °C'nin üstünde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Yüzey üzerinde daha önce uygulanmış boya veya birikmiş su olmamalıdır.

4. Uygulama

StenCoat® CR-LID kullanıma hazır şekilde satışa sunulmaktadır. Yüzeye püskürtülerek uygulanır. Küçük alanlara fırça veya rulo yardımı ile uygulanabilir.

Boyanın inceltilmesi tavsiye edilmez. Zorunlu durumlarda bir kovaya 600 ml kadar su katılabilir. Tavsiye edilen uygulama miktarı 450-600 g/m²'dir.

Gerekli durumlarda kullanılabilecek maksimum miktar tek katta 1,5 kg/m²'yi geçmemelidir. Yansıtıcı cam küreler malzemeye karıştırılmamalı, boya zemine uygulandıktan sonra üzerine serpilmelidir. Küreciklerin fazlası boya yeterince kuruduktan sonra uzaklaştırılabilir.

Uygulama sonrası yağ boya 1 saat boyunca sudan korunmalıdır.

5. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde su ve sabun ile temizlenebilir. Temizlik sonrasında malzemelerin pastan korunması için mineral terebentine batırılabilir.

6. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği

Akrilik Lateks Esaslı Yol Çizgi Boyası

Avantajlar

- Tek bileşenli akrilik lateks reçine
- Solvent içermez
- Yüksek görünürlük sağlar
- Yansıtıcı özelliği kazandırmak için cam kürecikler ile kullanılabilir
- Dış ortam koşullarına dirençlidir
- Hızlı kurur
- Uzun hizmet ömrü
- Uygulaması pratiktir
- Katalog renkleri mevcuttur



her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

7. Malzemenin Saklanması

Saklandığı depoların sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 6 ay süre ile özelliklerini korur.

Ürün dondan korunmalıdır. Donan malzeme tekrar kullanılamaz.

8. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.



9. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Renk		Renk Kataloğu
Baz Polimer		Akrilik Lateks
Katı Madde (Ağırlıkça)	ASTM D 2369	74 ± 3
Katı Madde (Hacmen)	ASTM D 2697	60 ± 3
Tavsiye Edilen Tüketim		450-600 g/m ²
Tavsiye Edilen Uygulama Kalınlığı		300-400 µm
Yoğunluk (Ürün)		1,62 ± 0,05 g/cm ³
Yoğunluk (Kuru Film)		1,9 ± 0,05 g/cm ³
Ezilme İnceliği	ASTM D 1210	<3 µm
Esneklik	ASTM D 522	<13 mm
Yapışma	ASTM D 3359	GT 1-2
Viskozite	ASTM D 562	85 ± 5 K.U.
Ön Sertleşme (300 µm) @20 °C	TS 4317	10 dakika
Tam Kurlenme Süresi (300 µm) @20 °C	TS 4317	45 dakika
Raf Ömrü		6 ay
Ambalaj		18,9 litrelik ambalajlar
İlgili Standartlar		TT-P-1952F Tip III

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

