

1. Ürün Tanımı

StenCure® RW taze betonda film oluşturarak su kaybını önleyen, kullanıma hazır, polimer esaslı kür maddesidir. ASTM C 309 Tip I Sınıf B ve TS 10966 A-1 şartnamelerine uygundur.

2. Kullanım Yerleri

StenCure® RW taze beton yüzeyinde koruyucu katman oluşturarak su kaybını önler. Erken kurumanın neden olabileceği mukavemet kayıplarına ve rötire çatlaklarına engel olur. Beton yüzeyinde pülverize edilen kür maddesi, aynı amaçla başka bir önlem alınmasını (sulama veya ıslak hasır, ıslak kum ve muşamba sermek gibi) gereksiz kılar.

StenCure® RW, bu özellikleri nedeni ile dış etkilere maruz bulunan her türlü geniş beton yüzeylerde ve özellikle; havaalanları, uçak pistleri, apron ve park sahaları, beton ulaşım yolları, köprüler, baraj ve sulama kanalları, öngermeli kirişler, beton plakalar ve benzeri yerlerde kullanılır. **StenCure® RW** iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

StenCure® RW uygulanmış yüzeyler üzerine malzeme kürlendikten sonra çimento ve reçine esaslı her türlü uygulama yapılabilir.

3. Uygulama

StenCure® RW kullanıma hazır şekilde satışa sunulmaktadır. Taze beton yüzeyi matlaştıktan sonra (hava sıcaklığına göre uygulamadan yaklaşık 1 ila 2 saat sonra) ince bir tabaka halinde beton yüzeyine püskürtülür. Püskürtme işlemi bir pulverizatör ile yapılabilir.

Beton yüzeyler, **StenCure® RW** uygulanmasından itibaren üç saat yağmurdan korunmalıdır. Rüzgar, nem ve ısıya bağlı olarak 150-250 g/m² miktarında uygulanır.

4. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde sıcak su ile temizlenebilir.

5. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

6. Malzemenin Saklanması

Ürün dondan korunmalıdır. Ürünler +5 °C ile +35 °C'de kapalı ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır. Depolama ömrü, ambalaj açılmaksızın 1 yıldır.

Donan malzeme tekrar kullanılamaz.

Betonda Su Tutucu Polimer Esaslı Su Emülsiyonu

Avantajlar

- Polimer esaslıdır
- Taze betonda koruyucu katman oluşturarak kürlenme sırasında meydana gelebilecek çatlakları önler
- Su kaybını önler
- Rötire çatlaklarına engel olur
- Betonun mukavemet kaybını engeller
- Hava alanları, uçak pistleri, apron, park sahaları, beton yolar, köprü ve barajlar gibi geniş dış saha betonlarında kullanıma uygundur
- Uygulandığı zeminler üzerine her türlü çimento ve reçine esaslı uygulama ve kaplama yapılabilir



7. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

8. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Kimyasal Yapı		Polimer Emülsiyonu
Renk		Beyaz
Yoğunluk	EN ISO 2811-2	1,02 ± 0,05 g/cm ³
Uygulama Miktarı		150-250 g/m ²
pH	ISO 4316	7 ± 1
Raf Ömrü		1 yıl
Ambalaj		200 kg'lık varillerde veya 1.000 kg'lık IBC tanklarda

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

